



# CANDY COLORS

## Produktinformation

Dreischicht-Basislack mit Candyeffekt für die exklusive Lackierung von PKW und Motorrädern. Die Überlackierung mit STARCLEAR SC 420 PREMIUM schützt vor UV-Belastung und ergibt eine witterungsbeständige, hochglänzende Decklackierung.

**Farbtöne:**      **Red Candy**      **Blue Candy**      **Gold Candy**      **Shadow Candy\*\***  
                    **Cream Candy**      **Beer Bottle Candy\***      **Green Candy**      **Deep Red Candy\*\***

**Mischungsverhältnis:** 2:1 mit STARPAINT BC-Verdünnung



**Spritzviskosität 20°C:** 18 – 22 s 4 mm DIN



**Spritzgänge:** 2 (- 3)  
**Schichtstärke:** 15 – 20 µm (Trockenfilm)  
**Ergiebigkeit:** 10 – 12 m<sup>2</sup> / l (20 µm)



**Spritzdruck:** 2,5 – 3,0 bar (Düsendruck 0,7 bar)  
**Spritzdüse:** 1,3 mm



**Ablüßzeit:** 5 – 10 Minuten zwischen den Spritzgängen.



**Trocknung:** -



**VOC-Gesetzgebung:** VOC in g/l: 2004/42/IIIB(e)/ EU-Grenzwert für das Produkt 840. Dieses Produkt enthält 768.

### Allgemeine Hinweise

Verarbeitungsbedingungen, ab +10°C und bis zu 75% relativer Luftfeuchtigkeit.

Nicht direkt auf Thermoplastischer Altlackierung anwendbar.

Hinweise zur Vorlackierung beachten.

\*Beer Bottle Candy **NICHT** 2:1 verdünnen, sondern nur bzw. höchstens 10-20% Verdüner begeben.

\*\*Shadow Candy / Deep Red Candy sollte auf Spritzviskosität geprüft werden (siehe oben).

**Kennzeichnung**  
STARPAINT BC  
STARPAINT BC-Verdünnung

VbF  
entfällt  
All

**Gefahstoffverordnung**  
entzündlich  
entzündlich, Xn

[www.starpaint.eu](http://www.starpaint.eu)  
[info@starpaint.eu](mailto:info@starpaint.eu)  
00 49 (0) 9321 – 927 983

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen mit unseren Produkten. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.