



# New American Candy

## Produktinformation

Dreischicht-Basislacksystem mit Candyeffekt für die exklusive Lackierung von PKW und Motorrädern. Das Produkt setzt sich zusammen aus einem sehr brillanten und sehr grob pigmentierten Vorlack (SILVER (HIGH REFLECTION) und der Candy-Lasur. Die Überlackierung mit STARCLEAR SC 420 PREMIUM schützt vor UV-Belastung und ergibt eine witterungsbeständige, hochglänzende Decklackierung. Bitte unbedingt die Herstellerempfehlungen zur Lackiertechnik befolgen! Wir empfehlen dringend für eine optimale Haftung die Zugabe von 5% Isocyanat (Härter LS/MS) in die CandyLasur.

**Farbtöne (Lasuren):** Red Blue      Orange Brown      Green Black to Red\*      Gold Pink      Black Deep Red to Black

**Mischungsverhältnis:** Vorlack Lasur      1:1 mit STARPAINT BC-Verdünnung  
2:1 mit STARPAINT BC-Verdünnung oder dünner



**Spritzviskosität 20°C:** 16 – 18 sec / 4 mm DIN



**Spritzgänge:** 3 (- 4) oder bis Farbton erreicht ist. Dunkler durch mehr Schichtstärke  
**Schichtstärke:** 10 – 15 µm (Trockenfilm)  
**Ergiebigkeit:** 6 – 8 m<sup>2</sup> / l (20 µm)



**Spritzdruck:** 2,0 – 2,5 bar  
**Spritzdüse:** 1,0 bis 1,3 mm



**Ablüßzeit:** 8 – 12 Minuten zwischen den Spritzgängen.



**Trocknung:** - Zwischentrocknung vor Auftragen des Klarlack  
20 min / 60° C. ist empfohlen  
Nicht über Nacht trocknen lassen



**VOC-Gesetzgebung:** VOC in g/l: 2004/42/IIIB(e)/ EU-Grenzwert für das Produkt 840. Dieses Produkt enthält 768.

### Allgemeine Hinweise

Verarbeitungsbedingungen, ab +10°C und bis zu 75% relativer Luftfeuchtigkeit.  
Nicht direkt auf Thermoplastischer Altlackierung anwendbar.

### Der Schichtstärkenaufbau der Lasur beeinflusst maßgeblich den Farbton.

Bei Fahrzeuglackierung beachten, dass idealerweise die Teile in montiertem Zustand lackiert werden, um Abweichungen in der Farbtiefe zu vermeiden. Hinweise zur Vorlackierung beachten.

**Kennzeichnung**  
STARPAINT BC  
STARPAINT BC-Verdünnung

VbF  
entfällt  
All

Gefahrstoffverordnung  
entzündlich  
entzündlich, Xn

www.starpaint.eu  
[info@starpaint.eu](mailto:info@starpaint.eu)

00 49 (0) 9321 – 927 983

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen mit unseren Produkten. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.