



TSUNAMI

Produktinformation

Dreischicht-Basislack mit extremen Farbeffekten für die exklusive Lackierung von PKW und Motorrädern. Die Überlackierung mit STARCLEAR SC 420 PREMIUM schützt vor UV-Belastung und ergibt eine witterungsbeständige, hochglänzende Decklackierung.

Farbtöne: Alle Spektralfarben im Effekt*.



Mischungsverhältnis: 2:1 mit STARPAINT BC-Verdünnung



Spritzviskosität 20°C : 18 – 22 s 4 mm DIN

Spritzgänge: 2 (- 3)
Schichtstärke: 15 – 20 µm (Trockenfilm)
Ergiebigkeit: 10 – 12 m² / l (20 µm)



Spritzdruck: 2,5 – 3,0 bar (Düsendruck 0,7 bar)
Spritzdüse: 1,3 mm



Ablüftzeit: 5 – 10 Minuten zwischen den Spritzgängen.



Trocknung: -



Allgemeine Hinweise

Verarbeitungsbedingungen, ab +10°C und bis zu 75% r relativer Luftfeuchtigkeit.
Nicht direkt auf Thermoplastischer Altlackierung anwendbar.

* Hinweise zur Vorlackierung beachten.

Kennzeichnung
STARPAINT BC
STARPAINT BC-Verdünnung

VbF
entfällt
All

Gefahststoffverordnung
entzündlich
entzündlich, Xn

www.starpaint.eu
info@starpaint.eu
00 49 (0) 9321 – 927 983

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen mit unseren Produkten. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.