



# XTC

## Produktinformation

Dreischicht-Basislack mit extremen Farbeffekten für die exklusive Lackierung von PKW und Motorrädern. Die Überlackierung mit STARCLEAR SC 420 PREMIUM schützt vor UV-Belastung und ergibt eine witterungsbeständige, hochglänzende Decklackierung.

<b>Farbtöne:</b>	<b>Gold-Green</b>	<b>Green-Blue</b>	<b>Red-Green</b>
	<b>Blue-Green</b>	<b>Grey-Green</b>	<b>Blue-Violett</b>

**Mischungsverhältnis:** 2:1 mit STARPAINT BC-VERDÜNNER



**Spritzviskosität 20°C :** 18 – 22 s 4 mm DIN



**Spritzgänge:** 2 (- 3)  
**Schichtstärke:** 15 – 20 µm (Trockenfilm)  
**Ergiebigkeit:** 10 – 12 m<sup>2</sup> / l (20 µm)



**Spritzdruck:** 2,5 – 3,0 bar (Düsendruck 0,7 bar)  
**Spritzdüse:** 1,3 mm



**Ablüfzeit:** 5 – 10 Minuten zwischen den Spritzgängen.



**Trocknung:** -



**VOC-Gesetzgebung:** VOC in g/l: 2004/42/IIIB(e)/ EU-Grenzwert für das Produkt 840. Dieses Produkt enthält 768.

### Allgemeine Hinweise

Verarbeitungsbedingungen, ab +10°C und bis zu 75% r relativer Luftfeuchtigkeit.

Nicht direkt auf Thermoplastischer Altlackierung anwendbar.

**Der Schichtstärkenaufbau beeinflusst maßgeblich den Farbton.**

Der Farbeffekt wird entscheidend von der Vorlackierung beeinflusst. Hinweise zur Vorlackierung beachten.

Wir empfehlen dringend nach Auftrag des Klarlacks einen Zwischenschliff und Auftrag einer weiteren Klarlackschicht, da sonst nach der totalen Aushärtphase ein Mattschlag entstehen kann.

**Kennzeichnung**  
STARPAINT BC  
STARPAINT BC-Verdünnung

VbF  
entfällt  
All

Gefahstoffverordnung  
entzündlich  
entzündlich, Xn

[www.starpaint.eu](http://www.starpaint.eu)  
[info@starpaint.eu](mailto:info@starpaint.eu)  
00 49 (0) 9321 – 927 983

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen mit unseren Produkten. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.