STARDUST

Produktinformation

Dreischicht-Basislack mit Farbeffekten, die Mal dezent und mal extrem zur Geltung kommen, für die exklusive Lackierung von PKW und Motorrädern. Die Überlackierung mit STARCLEAR SC 420 PREMIUM schützt vor UV-Belastung und ergibt eine witterungsbeständige, hochglänzende Decklackierung.

Farbtöne:	**White**	**Gold**	**Copper**	**Red**
	Green	**Turquise**	**Blue**	**Violett**

Mischungsverhältnis:	2:1 mit STARPAINT BC-VERDÜNNER
Spritzviskosität 20°C:	18 – 22 s 4 mm DIN
Spritzgänge:	2 (- 3)
Schichtstärke:	15 – 20 µm (Trockenfilm)
Ergiebigkeit:	10 – 12 m² / l (20 µm)
Spritzdruck:	2,5 – 3,0 bar (Düsendruck 0,7 bar)
Spritzdüse:	1,3 mm
Ablüftzeit:	5 – 10 Minuten zwischen den Spritzgängen.
Trocknung:	**-**

VOC-Gesetzgebung: VOC in g/l: 2004/42/IIB(e)/ EU-Grenzwert für das Produkt 840. Dieses Produkt enthält 768.

Allgemeine Hinweise
Verarbeitungsbedingungen, ab +10°C und bis zu 75% relativer Luftfeuchtigkeit.
Nicht direkt auf Thermoplastischer Altlackierung anwendbar.
Der Farbeffekt wird Teilweise entscheidend von der Vorlackierung beeinflusst.
Hinweise zur Vorlackierung beachten. Undercoat (UC) zwingend erforderlich.

Kennzeichnung	VbF	Gefahtstoffverordnung
STARPAINT BC	entfällt	entzündlich
STARPAINT BC-Verdünnung	AII	entzündlich, Xn

www.starpaint.eu
info@starpaint.eu
00 49 (0) 9321 – 927 983

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen mit unseren Produkten. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.